

This website uses cookies to improve the user's experience during working with our network and to provide users with dedicated services and functions. By further use you agree with that.OKDetails

Endereço	UWM Mineral processing 28 Heinitzburg Street, Windhoek 1666 Windhoek
Estado	Washington

PRODUTOS / MÁQUINAS

Low Iron Dolomite -1mm:

CHEMICAL ANALYSIS(%)

%CaO--31.33
%MgO--21.14
%Fe2O3--0.04
%Al2O3--<0.06
%SiO2--0.93
%K2O--<0.06
%SO3--<0.05
% L.O.I--46.04

PHYSICAL PROPERTIES

pH--9.35 – 9.8
Moisture--< 0.5 %
Oil Absorption--13 - 15g per 100g
Refractive Index--1.62
Hardness moh--3.5
Whiteness SABS 137 Dry--86-88
Specific Gravity--2.85 – 2.87
Bulk density (loose) --1.68g/ml

PARTICLE SIZING

NORM
Screen (micron - µm)
Avg % retained
2800--0.00
2000--0.00
1180--0.05
425--28.69
125--57.74
90-- 6.47
PAN--7.04
Total --100.00

Company Profile of **UWM Mineral processing**

A service of glasssglobal.com, an affiliate of glasssglobal group.

O material impresso endereço que você é autor e pertence à empresa ou ao seu terceiro Marketing Agency, e todos os direitos reservados. Qualquer usuário que acessa esse material poderá fazê-lo apenas para seu próprio uso pessoal, bem como a utilização desse material é de risco exclusivo do Utilizador. A redistribuição ou exploração comercial de material, tais endereço é expressamente proibida. Sempre que tal material endereço é fornecido por um terceiro, cada utilizador concorda em observar e estar vinculado aos

termos específicos de utilização aplicáveis a material notícia. Glass Global não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de qualquer informação contida em qualquer endereço ou sites externos referidos no presente impresso. www.glasssglobal.com - O Portal Internacional para a Indústria do Vidro - Ogis GmbH